

Jacobit Bitumen Voranstrich

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Jacobit Bitumen Voranstrich ist ein kaltverarbeitbarer lösemittelhaltiger Haftvermittler.

Anwendung

Haftgrund für Putzflächen, Kellersockel, Beton, Mauerwerk und Bitumenbahnen. Der Voranstrich kann mit Quast oder Pinsel oder geeignetem Spritzgerät aufgebracht werden.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und staubfrei sein. Öl, Fett, Rost und andere lose sitzende Teile müssen entfernt werden. Aufgetragen wird der **Jacobit Bitumen Voranstrich** roll, Streich und spritzfähig. Die Verarbeitung darf nur im Freien oder in gut belüfteten, nicht geschlossenen Räumen erfolgen. Verarbeitung nicht bei Regen, drohendem Regen und Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 ° C.. Dieser Anstrich ist leicht streichbar und verläuft hervorragend. Die verwendeten Lösungsmittel sind physiologisch unbedenklich, bei Streicharbeiten in tiefen Gruben usw. ist jedoch für gute Durchlüftung zu sorgen. Die Anstriche sind von unten nach oben auszuführen. Vor der Weiterbehandlung muss der Anstrich gut austrocknen, ca. 12 Stunden je nach Witterung und Untergrund. Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!

Jacobit Bitumen Voranstrich besteht aus reinen Bitumina und Lösungsmitteln (aliphatische Kohlenwasserstoffe).



Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

H.Janssen & Co. KG - www.janssen-dach.de

Stand: 02/2014
Seite 1

Hauptsitz

Mönchengladbach
Diebesweg 9
41065 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 65 96 0
Fax 02161 / 60 56 66
eMail mg1@janssen-dach.de

Niederlassungen

Mönchengladbach
Hehner Str. 10-12
41069 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 63 62 4-0
Fax 02161 / 63 62 4-70
eMail: mg2@janssen-dach.de

Duisburg
Ruhrorter Str. 16f
47059 Duisburg
Tel. 0203 / 99 33 6-0
Fax 0203 / 99 33 6-99
eMail duisburg@janssen-dach.de

Brühl
Bergerstr. 162
50321 Brühl
Tel. 02232 / 76 33-0
Fax 02232 / 42 18 0
eMail bruehl@janssen-dach.de

Dortmund
Franziusstr. 103-105
44147 Dortmund
Tel. 0231 / 88 02-0
Fax 0231 / 88 02-290
eMail dortmund@janssen-dach.de

Technische Daten			
Gebindeeinheit		L	5/10/30
Verbrauch		l/m ²	0,2 bis 0,3 nach Untergrund beschaffenheit
Verarbeitungstemperatur		°C	+5
Trocknungszeit		Std	12
Prüfwerte			
Flammpunkt	DIN EN ISO 2431	S	>15
Massenanteil an Festkörper	DIN EN 53215	%	30 bis 50

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik Änderungen behalten wir uns vor
 Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.



Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik Änderungen behalten wir uns vor.
 Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

H.Janssen & Co. KG - www.janssen-dach.de

Stand: 02/2014
Seite 2

Hauptsitz

Mönchengladbach
 Diebesweg 9
 41065 Mönchengladbach
 Tel. 02161 / 65 96 0
 Fax 02161 / 60 56 66
 eMail mg1@janssen-dach.de

Niederlassungen

Mönchengladbach
 Hehner Str. 10-12
 41069 Mönchengladbach
 Tel. 02161 / 63 62 4-0
 Fax 02161 / 63 62 4-70
 eMail: mg2@janssen-dach.de

Duisburg
 Ruhrorter Str. 16f
 47059 Duisburg
 Tel. 0203 / 99 33 6-0
 Fax 0203 / 99 33 6-99
 eMail duisburg@janssen-dach.de

Brühl
 Bergerstr. 162
 50321 Brühl
 Tel. 02232 / 76 33-0
 Fax 02232 / 42 18 0
 eMail bruehl@janssen-dach.de

Dortmund
 Franziusstr. 103-105
 44147 Dortmund
 Tel. 0231 / 88 02-0
 Fax 0231 / 88 02-290
 eMail dortmund@janssen-dach.de